



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMASOFT IS

### AMMORBIDENTE D'ALTO PREGIO, IDROFILO

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto liquido denso lattescente  
Costituzione chimica condensato di acidi grassi speciali  
pH sol. al 10 %  $5 \pm 0,5$   
Carica ionica cationico  
Compatibilità con prodotti cationici e non ionici  
Solubilità solubile in acqua in ogni rapporto  
Stabilità stabile in intervalli di pH da 3 a 10  
Stabilità al magazzinaggio buona nelle normali condizioni ambientali

#### PROPRIETÀ

**GAMMASOFT IS** è stabile all'acqua dura, acidi ed alcoli diluiti ed elettroliti non concentrati.

**GAMMASOFT IS** è impiegato preferibilmente su cotone e fibra di cellulosa rigenerata, dove si desidera ottenere un tocco molto morbido ed idrofilo del substrato.

**GAMMASOFT IS** è a schiuma frenata, può essere pertanto impiegato in apparecchiature come jet ed overflow ecc.

E' indicato specialmente per articoli dove è fondamentale preservare l'idrofilia, come ad esempio su articoli in spugna, sportivi, maglieria e materiali che necessitano di una buona idrofilia.

**GAMMASOFT IS** è appropriato per tessuti tinti e stampati. Per tessuti con bianco ottico è consigliabile effettuare test preliminari.

#### IMPIEGO

**GAMMASOFT IS** può essere applicato sia a foulard che in esaurimento.

**Esaurimento:** 1 – 3 % GAMMASOFT IS s.p.m.

Tempo: 20 - 30 minuti

Temperatura: 40° C

pH: 5-5,5 con acido acetico

**Foulard:** 15 - 40 g/l GAMMASOFT IS

Pick-up: 70 – 80 %

Impregnazione a 25° - 30° C

pH del bagno 5 - 5,5 con acido acetico

Asciugamento: 120° - 150° C

Keywords: ammorbidente, idrofilo, idrofilia, mano morbida, mano idrofila, stampa,

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.

Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)