



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

EGALTEX HT/S

Ugualizzante-disperdente nelle tinture delle fibre poliesteri sotto pressione con coloranti dispersi

| | | |
|-----------------|-------------------------|--|
| Caratteristiche | * composizione | : miscela di poliglicoleteri e solfoesteri modificati in soluzione acquosa |
| | * ASPETTO fisico | : liquido denso di colore bruno |
| | * CARICA IONICA | : anionica |
| | * pH (sol. 5% in acqua) | : 7 +/- 1 |
| | * solubilità | : miscibile in acqua in tutte le proporzioni |
| Generalità | * stabilità | : resistente agli acidi, agli alcali, ai sali ed alle acque dure |
| | | - Possiede una buona azione ugualizzante disperdente ed emulsionante che lo rende particolarmente idoneo nella tintura in tops - filati in rocche - filati fortemente ritorti e tessuti in subbi di fibre poliestere, poichè agevola la penetrazione del colorante e ne favorisce l'ugualizzazione. |
| Dosi d'impiego | | Possono variare da 2 - 2,5 g/l , per toni chiari a 1 - 1,5 g/l per toni scuri. |

Keywords: ugualizzante, disperdente, poliestere, dispersi, emulsionante, tops, filato filati, rocca, rocche

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.

Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com