



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET S

Emulsione di paraffina di siliconi modificati con eccellenti proprietà emollienti per il finissaggio di qualsiasi tipo di fibra, idoneo per l'impiego ad esaurimento e foulardaggio.

- Carattere chimico : liquido bianco, emulsione di silicone modificata
- Carattere ionico : cationico
- Compatibilità : buona con prodotti finiti cationici e non ionici. Controllare la stabilità delle finiture nel primo bagno.
- pH : leggermente acido 6 ± 0.5 a 5% soluzione
- Stabilità : fino a 500ppm di CaCO_3 per l'acqua dura. Agli elettroliti il sale che non è stato rimosso dal tessuto non produce alcun effetto negativo sulla stabilità del prodotto. Buona la stabilità propria dell'emulsione. Proteggere dal gelo, poiché può congelare, nel caso avvenga riportare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'utilizzo, le sue proprietà chimico/ fisiche restano invariate.
- Proprietà/applicazione : fornisce mani particolarmente morbide e setose. Non modifica l'idrofilia dopo il trattamento. Idoneo per fibre naturali, sintetiche e miste. Favorisce la cucibilità e conferisce ottima garzatura dei prodotti trattati. Può essere impiegato anche per paste da stampa, permettendo di ottenere una mano morbida. L'ottima stabilità della emulsione, l'assenza di schiuma e la buona sostantività rendono il **Gammapret S** ideale per tutti i procedimenti ad esaurimento.
- Dosi di impiego : il **Gammapret S** viene utilizzato ad esaurimento a pH 4.5 per 15-20' a 50°C :
0.5 – 2% per Cotone
1 – 3% per Lana
0,2 – 1% per fibre sintetiche
il **Gammapret S** viene utilizzato a foulard aggiungendolo all'ultimo componente del bagno di finissaggio :
5 – 20 cc/l senza resine sintetiche



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

10 – 30 cc/l con resine sintetiche

Keywords: silicone, paraffina, emolliente, mano morbida, mano setosa, stampa, pasta, pasta da stampa,
Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze,
tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie
per il caso singolo. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com