



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET

Reticolante per la nobilitazione dei tessuti cellulosici e relative miste con fibre sintetiche. I tessuti e la maglieria nobilitati con il **Gammapret** sono di tipo EASY-CARE e stabili al cloro. Il **Gammapret** è un reticolante povero di formaldeide; infatti il suo contenuto in formaldeide libera è basso. Il **Gammapret** conferisce una buona resistenza al restringimento ed alla gualcitura. Gli effetti di finissaggio sono stabili al lavaggio a bollore ed all'idrolisi acida. La solidità al cloro è buona; la solidità alla luce delle tinture e delle stampe con coloranti Diretti e con coloranti Reattivi non viene pregiudicata. Il **Gammapret** conferisce un finissaggio irrestingibile e permanente al lavaggio di stoffe per interfodere, goffraggio, silk-finish e trattamento Cinz resistente al lavaggio.

Carattere chimico:	gliossalmonoureina modificata.		
Aspetto a 30°C :	liquido limpido		
Carattere ionico :	non ionogeno		
Solubilità in acqua :	in ogni proporzione in acqua fredda		
pH sol. al 2% :	6-8		
Magazzinaggio :	stoccare a temperatura compresa tra i + 5° e i + 35°C per non più di 6 mesi.		
Ricette di applicazione :	Gammapret si applica a foulard a temperatura ambiente		
Dosi d'uso	= su Cotone	su C.V.	su Pes/Cotone
Gammapret	= 50-150	120-200	60-100 gr/l.
Ass. bagno	= 70-80	80-90	60-70 %
Catalizzatori :	sali metallici come cloruro di magnesio, nitrato di zinco ecc. in dose di ca il 10 % sul peso della resina.		
Condensazione :	per 4' a 150°C. Per il metodo di asciugamento e condensazione contemporanea in rameuse occorre lavorare a 170-180°C per 30-60".		



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

keywords: reticolante, restringimento, gualcitura, irrestingibile,

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze ,tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il singolo caso.

Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com